


Химический состав (метод XRF), %

	Требования		Качество поставляемой продукции				
	Min	Max	Min	Max	% отклонений по нижней границе *	% отклонений по верхней границе*	Средние значения
SiO ₂	99,000	99,900	99,000	99,900	0,0	0,0	99,841
Al ₂ O ₃	0,000	0,200	0,010	0,172	0,0	0,0	0,091
Fe ₂ O ₃	0,025	0,030	0,014	0,034	43,4	4,0	0,025


Гранулометрический состав (метод ISO sieving), %

	710 µm	500 µm	355 µm	125 µm
Minimum	0,00	0,02	1,74	90,89
Maximum	0,00	0,75	10,92	99,31

Средний размер зерна, µm	222
Однородность, %	64

Цветность (метод Minolta CM-3610d)

	Min	Max	Средние значения
L	75,66	77,24	76,63
a	1,49	1,88	1,66
b	10,51	12,71	11,63

Влажность не более	0,2	%
Температура продукта не более	80	° C

Данные о качестве поставляемой продукции рассчитаны на основании статистического анализа качественных показателей за указанный период	Период		Количество анализов за период
	01.01.16	10.11.16	860

Примечание (*) – от объема поставляемой продукции за указанный период