

Химический состав (метод XRF), %


SiO ₂	99,408
Fe ₂ O ₃	0,102
Al ₂ O ₃	0,326

Цветность (метод Minilta CM-3610d)

L*	...
a*	...
b*	...

Гранулометрический состав

Размер сита, мкм	Остаток, %	Проход, %
630	0,00	100,00
400	0,03	99,97
315	0,19	99,78
200	0,12	99,66
160	0,66	99,00
100	81,34	17,66
63	16,22	1,44
50	1,29	0,15
0	0,15	0,00



Средний размер зерна, мкм	120,4
Однородность, %	88,1
Модуль крупности	0,06

Физические свойства

Насыпная плотность	1,50
Глина, %, не более	0,20
Влажность, %, не более	7,00
Коэффициент фильтрации	4,10

Вышеуказанные данные являются усредненными. Приведенные данные анализов являются представительскими и не заменяют анализы, проведение которых необходимо для подтверждения химических и физических свойств в случаях, когда это является важным. Продажа и поставка продукта согласно общим условиям.

СЭЗ №2-Р-14 Протокол ЦГиЭ
ФБУЗ № РООС RU.0001-510602
от 06.09.2013г. № 15092 от 17
января 2014г

ЗАО "НКУ"

174755 Новгородская обл., Любытинский р-н., п. Неболчи, ул. Вокзальная, д. 33А.

www.sibelcorus.ru; e-mail: marketing-sibrus@sibelco.com

Секретарь: тел. (8162) 968-260, факс (8162) 968-261